

SERIE:	EPIC	DESCRIZIONE:	COSMOPOLITAN "A" GLOSSY		
CODICE:	769219	FORMATO:	160X320	CLASSIFICAZIONE :	UGL
DATA:	31/7/2020	Base Atom.:	12mm	TONO:	A50

PRODUZIONE

1°

NOTE:

STUOIATO

MARCHIO

FAVORITA

METODO DI PROVA		RISULTATO	RIFERIMENTO EN14411 App. G	LEGENDA
ISO10545-14	Cromite od ossido di Ferro	5	GL: min. 3 UGL: nessun requisito	5: Tolta con H2O 4: Tolta con detergenti NON abrasivi pH = 7 3: Tolta con detergenti abrasivi pH = 9-10 2: Tolta con HCl /KOH/ Acetone 2*: Tolta con CANDEGGINA 1= Macchia non tolta
	Sol. Iodio in alcool	5		
	Olio	5		
Interne	Lucido da scarpe	/		
	Caffè caldo zuccherato	/		
	Coca Cola	/		
	Limone	/		
	Balsamico	/		
	Vino rosso	/		
ASTM C 1378 - 04	Malta Cementizia	/		
	Nero fumo	/		
	Pennarello indelebile	/		
	Inchiostro lavabile	/		
	Permanganato di Potassio, 1%	/		
ISO 10545 -13	1 Amm. Cloruro 100 g/l 24h	A	min. B contatto	
	2 Ipoclorito di Na 20 mg/l 24h	A		
	3 HCl 3% 92h	LB		
	4 Acido Citrico 100 g/l 24h	LB		
	5 KOH 30 g/l 92h	LB		
	6 HCl 18%	/		
	7 Ac. Lattico 5%	/		
	8 KOH 100 g/l	/		
ISO 10545-6	Abrasiona profonda (mm ³) media	147	max. 175	
ISO 10545-7	Abrasiona PEI	/	Da dichiarare	
EN 101	Durezza Mohs	/	GL:min.5, UGL:min.6	
ISO 10545-9	Resistenza agli Sbalzi termici	RESISTE	Nessun requisito	

	ISO 10545-3	Assorbimento Medio (%)	0.08%	≤ 0.5 %	
		Res. Flessione Media (N/mm ²)	61.7	min. 35	STUOIATO
	ISO 10545-4	Sforzo di rottura (N)	5347	Sp. ≥ 7.5 min 1.300	Sp. < 7.5 min 700
		Carico di rottura (N)	2747		

B.C.R. Coefficiente di attrito dinamico c.a.= g.b.=

Percezione dell'impronta

1= Non Percet. 2= Percet. 3= Ben Vis.

Pulizia dell'impronta

1= Pulizia a secco

INTERNE

Pulizia del calpestio

2= Pulizia a umido
3= Non si pulisce

	Percezione Calpestio			1= inalterato
--	----------------------	--	--	---------------

NOTE	
FIRMA : Florim spa	