



**CONTROLLO CARATTERISTICHE
 PRODOTTO FINITO
 (CPF002-12)**

LAB. TEST

- CERIM

SERIE:	EPIC	DESCRIZIONE:	SUPER WHITE MATTE			
CODICE:	768815	FORMATO:	160X320	Classificazione	UGL	
DATA:	4/09/2020	Base Atom.:	20mm	TONO:	A52	

PRODUZIONE

ROUTINE

NOTE

MARCHIO

FLORIM STONE

METODO DI PROVA		RISULTATO	RIFERIMENTO EN14411 App. G	LEGENDA
ISO10545-14	Cromite od ossido di Ferro	5	GL: min. 3 UGL: nessun requisito	5: Tolta con H2O calda 4: Tolta con detergenti NON abrasivi pH = 7 3 : Tolta con detergenti abrasivi pH = 9-10 2 : Tolta con HCl/KOH/acetone 1= Macchia non tolta
	Sol. Iodio in alcool	5		
	Olio	5		
INTERNA	Lucido da scarpe	/		
ASTM C 1378 - 04	Pennarello indelebile	/		
	Nero fumo	/		
	Malta Cementizia	/		
	Inchiostro lavabile	/		
	Permanganato di Potassio 1%	/		
	Blu di Metilene 1%	/		
ISO 10545-1 3	1 Amm. Cloruro 100 g/l 24h	A	min. B attacco da contatto	L = Soluzione a bassa conc. H = Soluzione ad alta conc. A = Effetto non visibile B = Preciso cambiamento dell'aspetto C = Parziale o completa perdita della superficie originale (V) = Classificazione visiva, in quanto Classificazione normale non possibile
	2 Ipoclorito di Na 20 mg/l 24h	A		
	3 HCl 3% 92h	LA		
	4 Acido Citrico 100 g/l 24h	LA		
	5 KOH 30 g/l 92h	LA		
	6 HCl 18% (a richiesta)	/		
	7 Ac. Lattico 5% (a richiesta)	/		
	8 KOH 100 g/l (a richiesta)	/		
ISO 10545-6	Abrasione profonda (mm ³) media	147	max. 175	
ISO 10545-7	Abrasione PEI	/	Da dichiarare	
EN 101	Durezza Mohs	/	GL:min.5, UGL:min.6	
ISO 10545-9	Resistenza agli Sbalzi termici	RESISTE	Nessun requisito	
ISO 10545-3	Assorbimento Medio (%)	0.08%	≤ 0.5 %	
	Res. Flessione Media (N/mm ²)		min. 35	

ISO 10545-4	Sforzo di rottura (N)		Sp. \geq 7.5 min 1.300	Sp. < 7.5 min 700
	Carico di rottura (N)			

DIN 51130 Angolo di scivolamento (R)

DIN 51097 Angolo di scivolamento (Cl)

B.C.R. Coefficiente di attrito dinamico c.a. = 0.55 g.b.= 0.59

BOT 3000 Dynamic Coefficient of Friction Wet: 0.60

PTV Pendulum con pattino 4 S Dry: Wet:

PTV Pendulum con pattino TRL Dry: Wet:

Percezione dell'impronta

1= Non Percet. 2= Percet. 3= Ben Vis.

Pulizia dell'impronta

1= Pulizia a secco
2= Pulizia a umido
3= Non si pulisce

INTERNE

Percezione del calpestio

Pulizia del calpestio

FIRMA : Florim spa	
--------------------	--