








GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO

SQUADRATO - SQUARED - REKTIFIZIERT

\*TEST EFFETTUATO SU FORMATO 80x80 cm

TEST PERFORMED ON 80x80 cm SIZE - TEST AUF DEM FORMAT 80x80 cm DURCHGEFÜHRT

| CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |   |  |  |  |  |           |           |
|--|---|--|--|--|--|-----------|-----------|
|  | Lastre in gres fine porcellanato non smaltato. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma E.N. 14411. Appendice G gruppo B1a UGL. / Unglazed porcelain stoneware slabs. Quality specifications, according to control tests of E.N. 14411. Appendix G group B1a UGL. / Nicht glasierte und vollständig gesinterte Feinsteinzeugplatten. Qualitätseigenschaften nach Normen E.N. 14411. Anhang G Gruppe B1a UGL. | RIFERIMENTO<br>NORMA<br>REFERENCE<br>STANDARD<br>NORME<br>STANDARDWER<br>T | PRESCRIZIONE STANDARD<br>REQUIREMENTS<br>ANFORDERUNGEN |  | RISULTATI TESTS TEST RESULTS<br>PRÜFERGEBNIS   |           |           |
|  |   |  | N ≥ 15 cm  |  | N ≥ 15 cm  |           |           |
|  |   |  | (%)  | (mm)   | industrial   | walks/1.0 | styletech |
|  | DUREZZA MOHS/HARDNESS MOHS/HAERTE MOHS  | EN 101   |  |  | 5  |           |           |
|  | RESISTENZA AL CAVILLO/RESISTANCE CRAZING/WIDERSTAND<br>Haarrißbildung   | ISO 10545-11   |  |  | OK   |           |           |
|    | MASSA D'ACQUA ASSORBITA VALORE MEDIO IN %// % WATER<br>ABSORPTION / WASSERAUFNAHME IN % /% MASA DE AGUA<br>ABSORBIDA EN %   | ISO 10545-3  |  |  | 0,07%  |           |           |
|   | FORZA DI ROTTURA IN (N) - BREAKING STRENGTH IN (N) / BRUCHLAST<br>IN (N) / FUERZA DE ROTURA EN (N)  | ISO 10545-4  |  |  | 5411.38  |           |           |
|  | CARICO DI ROTTURA (N)   | ISO 10545-4  |  |  | 2852.25  |           |           |
|  | RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm <sup>2</sup> / N/mm <sup>2</sup> FLEXURAL<br>STRENGTH TEST / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm / RESISTENCIA A LA<br>FLEXIÓN EN N/mm  | ISO 10545-4  |  |  | 57.333(25x50)  |           |           |
|    | RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE LASTRE NON<br>SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED SLABS /<br>TIEFENABRIEBFESTIGKEIT UNGLASIERTER ROHPLATTEN  | ISO 10545-6  |  |  | Valore Medio 128 Vmm <sup>3</sup><br>Average Value 128 Vmm <sup>3</sup><br>Mittelwert 128 Vmm <sup>3</sup> |           |           |
|    | RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT /<br>TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT   | ISO 10545-9  |  | Metodo di prova disponibile /<br>Available testing method Méthode<br>d'essai disponible / Verfügbare<br>Prüfmethode Método de ensayo<br>disponible | RESISTE - ERFÜLLT<br>RESISTE   |           |           |
|    | COEFFICIENTE D'ATTRITO STATICO (SCIVOLOSITÀ) / FRICTION<br>COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / REIBUNGSKOEFFIZIENT<br>(SCHLÜPFRIEGKEIT)  | ASTM C1028   |  |  | ASCIUTTO=1.01 DRY=1.01 TROCKEN=1.01<br>BAGNATO=0,77 WET=0,77 NASS=0,77                                     |           |           |
|    | RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING /<br>FLECKENABWEISEND  | ISO 10545-14   |  | Metodo di prova disponibile /<br>Available testing method Méthode<br>d'essai disponible / Verfügbare<br>Prüfmethode Método de ensayo<br>disponible | Classe 5 Class 5 Klasse 5  |           |           |
|    | RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI. /<br>RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF<br>ACIDS AND ALKALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE<br>KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN.   | ISO 10545-13   |  | HCl 3% ACIDO CITRICO 100 g/l<br>Koh 30 g/l   | ULA  |           |           |
|  | RESISTENZA A ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI ED ALCALI /<br>RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI /<br>BESTÄNDIGKEIT GEGEN STARK / KONZENTRIERTE SÄUREN UND<br>LAUGEN  |  |  | HCl 18%<br>AC.LATTICO 5%<br>KOH 100g/l   | UHA  |           |           |
|  | RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI<br>ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL<br>PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / WIDERSTAND<br>GEGEN HAUSHALTSHEMIKALIEN UND /<br>SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN  |  |  | AMM.CLORURO 100 g/l<br>IPOCLORITO DI NA 20mg/l   | UA   |           |           |
|  | BOT 3000  | DCOF (section<br>9.6 ANSI A<br>137.1.2012)                                 |  |  | WET = 0,56   |           |           |