








GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO

SQUADRATO - SQUARED - REKTIFIZIERT

*TEST EFFETTUATO SU FORMATO 80x80 cm

TEST PERFORMED ON 80x80 cm SIZE - TEST AUF DEM FORMAT 80x80 cm DURCHGEFÜHRT

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
	Lastre in gres fine porcellanato non smaltato. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma E.N. 14411. Appendice G gruppo B1a UGL. / Unglazed porcelain stoneware slabs. Quality specifications, according to control tests of E.N. 14411. Appendix G group B1a UGL. / Nicht glasierte und vollständig gesinterte Feinsteinzeugplatten. Qualitätseigenschaften nach Normen E.N. 14411. Anhang G Gruppe B1a UGL.	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD NORME STANDARDWERT	PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS ANFORDERUNGEN		RISULTATI TESTS TEST RESULTS PRÜFERGEBNIS		
			N ≥ 15 cm		N ≥ 15 cm		
			(%)	(mm)	industrial	walks/1.0	styletech
	DUREZZA MOHS/HARDNESS MOHS/HAERTE MOHS	EN 101			5		
	RESISTENZA AL CAVILLO/RESISTANCE CRAZING/WIDERSTAND Haarrißbildung	ISO 10545-11			OK		
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA VALORE MEDIO IN %// % WATER ABSORPTION / WASSERAUFNAHME IN % /% MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %	ISO 10545-3			0,10%		
	FORZA DI ROTTURA IN (N) - BREAKING STRENGTH IN (N) / BRUCHLAST IN (N) / FUERZA DE ROTURA EN (N)	ISO 10545-4			5597.28		
	CARICO DI ROTTURA (N)	ISO 10545-4			2915.25		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm ² / N/mm ² FLEXURAL STRENGTH TEST / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm	ISO 10545-4			57.61 N/mm ²		
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE LASTRE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED SLABS / TIEFENABRIEFESTIGKEIT UNGLASIERTER ROHPLATTEN	ISO 10545-6			Average value 139 mm ³ Mittelwert 139 mm ³ Valore medio 139 mm ³		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9		Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible	RESISTENTE - ERFÜLLT RESISTANT		
	COEFFICIENTE D'ATTRITO STATICO (SCIVOLOSITÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLÜPFRIEGKEIT)	ASTM C1028			ASCIUTTO=0,89 DRY=0,89 TROCKEN=0,89 BAGNATO=0,56 WET=0,56 NASS=0,56		
	COEFFICIENTE D'ATTRITO DINAMICO / DYNAMIC FRICTION COEFFICIENT / DYNAMIC REIBUNGSKOEFFIZIENT	B.C.R.			Ca = 0,42 Gb = 0,49		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / FLECKENABWEISEND	ISO 10545-14		Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible	Classe 5 Class 5 Klasse 5		
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI. / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN.	ISO 10545-13		HCl 3% ACIDO CITRICO 100 g/l Koh 30 g/l	ULA		
	RESISTENZA A ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI ED ALCALI / RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI / BESTÄNDIGKEIT GEGEN STARK / KONZENTRIERTE SÄUREN UND LAUGEN			HCl 18% AC.LATTICO 5% KOH 100g/l	UHA		
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHMIKALIEN UND / SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN			AMM.CLORURO 100 g/l IPOCLORITO DI NA 20mg/l	UA		
	BOT 3000	DCOF (section 9.6 ANSI A 137.1.2012)			WET = 0,40		