








GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO

SQUADRATO - SQUARED - REKTIFIZIERT

*TEST EFFETTUATO SU FORMATO 80x80 cm

TEST PERFORMED ON 80x80 cm SIZE - TEST AUF DEM FORMAT 80x80 cm DURCHGEFÜHRT

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS									
	Lastre in gres fine porcellanato non smaltato. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma E.N. 14411. Appendice G gruppo B1a UGL. / Unglazed porcelain stoneware slabs. Quality specifications, according to control tests of E.N. 14411. Appendix G group B1a UGL. / Nicht glasierte und vollständig gesinterte Feinsteinzeugplatten. Qualitätseigenschaften nach Normen E.N. 14411. Anhang G Gruppe B1a UGL.	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD NORME STANDARDWER T	PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS ANFORDERUNGEN		RISULTATI TESTS TEST RESULTS PRÜFERGEBNIS				
			N ≥ 15 cm		N ≥ 15 cm				
			(%)	(mm)	industrial	walks/1.0	styletech		
	DUREZZA MOHS/HARDNESS MOHS/HAERTE MOHS	EN 101			6				
	RESISTENZA AL CAVILLO/RESISTANCE CRAZING/WIDERSTAND Haarrißbildung	ISO 10545-11			OK				
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA VALORE MEDIO IN %// % WATER ABSORPTION / WASSERAUFNAHME IN % /% MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %	ISO 10545-3			0,06%				
	FORZA DI ROTTURA IN (N) - BREAKING STRENGTH IN (N) / BRUHLAST IN (N) / FUERZA DE ROTURA EN (N)	ISO 10545-4			5800 Newton				
	CARICO DI ROTTURA (N)	ISO 10545-4			2937 Newton				
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm ² / N/mm ² FLEXURAL STRENGHT TEST / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm	ISO 10545-4			58 N/mm ²				
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE LASTRE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED SLABS / TIEFENABRIEBFESTIGKEIT UNGLASIERTER ROHPLATTEN	ISO 10545-6			average value 132V mm ³ Mittelwert 132V mm ³ valore medio 132V mm ³				
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9		Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible	RESISTE - ERFÜLLT RESISTE				
	COEFFICIENTE D'ATTRITO STATICO (SCIVOLOSITÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLÜPFRIEGKEIT)	ASTM C1028			ASCIUTTO/DRY/TROCKEN = 1,09 BAGNATO/WET/NASS = 0,39				
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / FLECKENABWEISEND	ISO 10545-14		Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible	Classe/Class/Klasse 5-4				
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI. / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN.	ISO 10545-13		ACIDO CITRICO 100 g/l	ULA				
			HCl 3%	30 g/l	KOH	ULA			
	RESISTENZA A ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI ED ALCALI / RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI / BESTÄNDIGKEIT GEGEN STARK / KONZENTRIERTE SÄUREN UND LAUGEN			HCl 18%	AC.LATTICO 5%	KOH 100g/l	UHA		
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHIMIKALIEN UND / SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN			AMM.CLORURO 100 g/l	IPOCLORITO DI NA 20mg/l	UA			
	BOT 3000	DCOF (section 9.6 ANSI A 137.1.2012)			WET = 0,22				