










**PRODUZIONE**

**MARCHIO**

**FAVORITA**

SERIE:	<b>EPIC</b>	DESCRIZIONE:	<b>STATUARIO EXTRA NATURALE</b>		
CODICE:		FORMATO:	<b>80x80</b>	CLASSIFICAZIONE:	<b>UGL</b>
DATA:		spessore:	<b>12 mm</b>	TONO:	

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
		RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD NORME STANDARDWERT	PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS ANFORDERUNGEN	RISULTATI TEST TEST RESULTS PRÜFERGEBNIS
	DUREZZA MOHS / HARDNESS MOHS / HAERTE MOHS	EN 101		6
	RESISTENZA AL CAVILLO / RESISTANCE CRAZING / WIDERSTAND Haarrißbildung	ISO 10545-11		/
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA VALORE MEDIO IN % % WATER ABSORPTION / WASSERAUFNAHME IN % % MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %	ISO 10545-3		0,04%
	FORZA DI ROTTURA IN (N) - BREAKING STRENGTH IN (N) BRUHLAST IN (N) / FUERZA DE ROTURA EN (N)	ISO 10545-4		5000
	CARICO DI ROTTURA (N)			/
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm <sup>2</sup> N/mm <sup>2</sup> FLEXURAL STRENGTH TEST / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm			53 N/mm <sup>2</sup>
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE LASTRE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED SLABS TIEFENABRIEBFESTIGKEIT UNGLASIERTER ROHPLATTEN	ISO 10545-6		Average value 123 mm <sup>3</sup> Mittelwert 123 mm <sup>3</sup> Valore medio 123 mm <sup>3</sup>
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible	RESISTENTE - ERFÜLLT RESISTANT
	COEFFICIENTE D'ATTRITO STATICO (SCIVOLOSITÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLÜPFRIEGKEIT)	ASTM C1028		ASCIUTTO=0,61 DRY=0,61 TROCKEN=0,61 BAGNATO=0,53 WET=0,53 NASS=0,53
	COEFFICIENTE D'ATTRITO DINAMICO / DYNAMIC FRICTION COEFFICIENT / DYNAMIC REIBUNGSKOEFFIZIENT	B.C.R.		Ca = 0,42 Gb = 0,49
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / FLECKENABWEISEND	ISO 10545-14	Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible	Classe 5 Class 5 Klasse 5
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI. / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN.	ISO 10545-13	ACIDO CITRICO 100 g/l	ULA
	RESISTENZA A ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI ED ALCALI / RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI / BESTÄNDIGKEIT GEGEN STARK / KONZENTRIERTE SÄUREN UND LAUGEN		HCl 3% KOH 30 g/l	ULA
			HCl 18% AC.LATTICO 5% KOH 100g/l	UHA
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTS-CHEMICALIEN UND /SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN		AMM.CLORURO 100 g/l IPOCLORITO DI NA 20mg/l	UA	
BOT 3000		DCOF (section 9.6 ANSI A 137.1.2012)		WET = 0,50